

# 製品紹介 Product guide

## ■ ニューガンバルZテクノサーフ (10%亜鉛アルミ合金粗面めっき鉄線)

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
ニューガンバルZ テクノサーフ	N50AZR	4.00	0.10	290以上	10以上	500以上	10以上
		5.00	0.12				

## ■ ガンバルZ (10%亜鉛アルミ合金めっき鉄線)

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
ガンバルZ	300AZ	3.20	0.09	290以上	10以上	300以上	10以上
		4.00	0.10				
		5.00	0.12				
		6.00	0.12				
		8.00	0.12				
		9.00	0.12				

※上記以外の線径は、特別注文品になります。

## ■ ガンバルZ鋼線 (10%亜鉛アルミ合金めっき鋼線)

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
ガンバルZ鋼線	300AZH	6.00	0.12	690以上	10以上	300以上	10以上
		8.00	0.12				

## ■ ガンバルZ硬線 (10%亜鉛アルミ合金めっき硬線)

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
ガンバルZ硬線	H30AZ	3.20	0.09	540-830	—	300以上	10以上
		4.00	0.12	490-780			
		5.00	0.12				
		6.00	0.12				
		8.00	0.12	450-780			
		9.00	0.12				

## 養殖用極厚めつき線

### 極厚亜鉛めつき鉄線

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
亜鉛めつき鉄線	500	2.60	0.08	290-540	10以上	500以上	—
		3.20	0.09				
		3.60	0.10				
		4.00	0.12				
	600	2.60	0.08	290-540	10以上	600以上	—
		2.90					
		3.20					
		3.60	0.10				
		4.00					
		5.00					

### 極厚亜鉛アルミ合金めつき鉄線(10%亜鉛アルミ合金めつき特殊線)

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
ガンバルZ	500AZ	2.60	0.09	290-540	10以上	500以上	10以上
		3.20	0.09				
		3.60	0.10				
		4.00	0.10				
		5.00	0.12				
		6.00	0.12				

### 極厚亜鉛アルミ合金めつき特線(10%亜鉛アルミ合金めつき特殊線、クロム1.0%添加線材使用)

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
亜鉛めつき特線	500R	2.60	0.08	290-540	10以上	500以上	—
		3.20	0.09				
		3.60	0.10				
		4.00	0.12				

### 極厚亜鉛めつき特線(亜鉛めつき特殊線、クロム1.0%添加線材使用)

商品名	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	付着量	アルミ濃度
		mm	±mm				
ガンバルZ特線	T50AZ	2.60	0.08	290-540	10以上	500以上	10以上
		3.20	0.09				
		3.60	0.10				
		4.00	0.10				

亜鉛めっき鉄線 (JIS G 3547)

種類	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	ねじり	付着量	巻付	
		mm	± mm	N/mm <sup>2</sup>	%	回	g/m <sup>2</sup>	線径の倍数	
亜鉛めっき鉄線 (S)	GS-2	1.80	0.05	290-540	10以上	-	20以上	-	
		2.00							
		2.60							
		3.20	0.07				25以上		
		4.00					30以上		
		5.00	0.12				35以上		
	6.00	45以上							
	GS-3	2.00	0.05	290-540	10以上	-	52以上	90以上	3.0
		2.60					39以上	120以上	
		3.20					30以上	135以上	
		4.00	0.08				24以上	155以上	4.0
		5.00					20以上		
		6.00	15以上						
	GS-4	2.00	0.05	290-540	10以上	-	44以上	155以上	4.0
		2.60					33以上	185以上	
		3.20					26以上	230以上	
		4.00	0.08				21以上	245以上	5.0
		5.00					17以上		
		6.00	13以上						
	GS-5	2.00	0.05	290-540	10以上	-	44以上	200以上	5.0
		2.60					33以上	230以上	
		3.20					26以上	270以上	
		4.00	0.08				21以上	290以上	5.0
		5.00					17以上		
		6.00	13以上						
	GS-6	2.00	0.12	290-540	10以上	-	44以上	300以上	5.0
		2.60					33以上		
		3.20					26以上		
		4.00	0.10				21以上	400以上	5.0
		5.00					17以上		
6.00		13以上							
GS-7	2.60	0.09	290-540	10以上	-	33以上	400以上	4.0	
	3.20					26以上			
	4.00					21以上			
	5.00	0.12				17以上	5.0		
	6.00					13以上			
	亜鉛めっき鉄線 (H)	GH-2				2.00		0.05	590-880
2.60			0.06	540-830					
3.20			0.07	390-780					
4.00			0.08	390-780	45以上				
5.00									
6.00									
GH-3		2.00	0.05	590-880	-	-	90以上	3.0	
		2.60	0.06	540-830					
		3.20	0.07	390-780					
		4.00	0.08	390-780			155以上	4.0	
		5.00							
		6.00							
GH-4		2.00	0.05	590-880	-	-	185以上	5.0	
		2.60	0.07	540-830					
		3.20	0.08	390-780					
		4.00	0.10	390-780			230以上		
		5.00							
		6.00	0.12	245以上					

※上記以外の線径については注文により生産いたします。

特殊極厚めつき鉄線(特注品)

種類	記号	線径	線径許容差	引張強さ	伸び	ねじり	付着量	巻付
		mm	±mm	N/mm <sup>2</sup>	%	回	g/m <sup>2</sup>	線径の倍数
300	300	2.00	0.06	290-540	10以上	44以上	300以上	4.0
		8.00	0.12			7以上		5.0
		9.00		400				4.0
		10.00						
400	400	2.00	0.06	290-540	10以上	44以上	400以上	4.0
		8.00	0.12			7以上		5.0
500	500	2.60	0.08	290-540	10以上	33以上	500以上	4.0
		2.90				26以上		5.0
		3.20				0.10		
		3.60	19以上					
		4.00	0.12			15以上		
		5.00						
		6.00						
600	600	2.60	0.08	290-540	10以上	33以上	600以上	4.0
		2.90				26以上		
		3.20	0.10			21以上		5.0
		3.60				19以上		
		4.00	0.12					
5.00								

※特殊極厚めつき鉄線については受注生産になります。

SSバラ線(有刺鉄線)

■ 亜鉛付着量別耐用年数

区分	線径	亜鉛付着量	溶出量
	mm	g/m <sup>2</sup>	8g/年
SSバラ線	2.00	300	約30年
	2.60	300	約30年
2種	2.00	25	約3年
	2.60	25	約3年
3種	2.00	90	約11年
	2.60	120	約15年

■ SSバラ線 トゲの間隔

線径	ピッチ	ポイント	長さ	重量
mm	mm		m	kg
2.00	127	4	260	20
2.00	102	4	250	21
2.60	127	4	200	29
2.60	102	4	200	28

豊(果樹園用規格針金)

商品名	線径	亜鉛付着量	破断荷重	50kg当りの長さ
	mm	g/m <sup>2</sup>	N	m
豊	2.00	180以上	1,300	2,020
	2.60	240以上	2,200	1,190
	2.90	270以上	2,700	960
	3.20	270以上	3,400	780
	4.00	300以上	5,300	500
	5.00	300以上	8,200	320
	6.00	300以上	11,800	220

 **サクラテック株式会社** <http://www.sakura-tech.co.jp/>

【本社/倉庫】〒578-0905 大阪府東大阪市川田3丁目10番7号 TEL.072(984)1234(代)/FAX.072(988)1619  
 【岐阜工場】〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘2丁目18番地 TEL.0574(62)6261/FAX.0574(62)6784